



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_07B2_121

Base oil BS 150

Verzió létrehozva /
módosítva:
2021.01.29:2021.0
9.05

Verzió	4		
SAP cikkszám	13009552		
KN-kód	27101999		
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Küls megjelenés (25 °C-on)		QC_IHM_003	Tiszta, átlátszó, üledékmentes
Sűrűség @15 °C	g/cm ³	ISO 12185	Megadandó
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	Megadandó
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	30.000 - 32.000
Viszkozitási index		ISO 2909	min. 90
Cleveland lobbanáspont	°C	ISO 2592	min. 260
Folyáspont	°C	ISO 3016	max. -9.0
Savszám	mgKOH/g	ISO 6618	max. 0.05
Mikrokarbon maradék	%(m/m)	ISO 10370	max. 0.70
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.010
Szin (ASTM)		ISO 2049	max. 6.0
Kéntartalom (%)	%(m/m)	EN ISO 8754	max. 0.80
Poliaromás tartalom	%(m/m)	IP 346	max. 2.9
Aromás kötésben lévő szén (CA)	%	ASTM D2140	max. 10.0
Emulziószétválási idő 82 °C-on	perc	ISO 6614	Megadandó
Víz tartalom	%(m/m)	ISO 9029	max. 0.025
VGC		ASTM D2140	0.8 - 0.82
Levegő elváló képesség 75 °C-on	perc	ISO 9120	Megadandó

Megjegyzés :Bázisolaj