



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_0812_033

FR DMWF 6266

Verzió létrehozva /
módosítva:
2018.06.04:2021.0
9.13

Verzió	3		
SAP cikkszám	13008370		
KN-kód			
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Cseppenéspont	°C	ASTM D3954	62.0 - 66.0
Penetráció 25 °C-on	dmm	ASTM D1321	12 - 20
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	5.40 - 6.50
Olajtartalom	%(m/m)	ASTM D721	max. 1.50
Saybolt szín		ASTM D156	min. 18
Szag érték		ASTM D1833	max. 1
UV abszorpció 280-289 nm	Abs	-	max. 0.15
UV abszorpció 290-299 nm	Abs	-	max. 0.12
UV abszorpció 300-359 nm	Abs	-	max. 0.08
UV abszorpció 360-400 nm	Abs	-	max. 0.02

Megjegyzés :