



MOL Nyrt.  
DS MOL

**MOL\_0812\_002**

FR DWC 5456

**RAL\_GZ\_041:2020**

Verzió létrehozva /  
módosítva:  
2019.05.23:2021.0  
6.24

Verzió	10		
SAP cikkszám	13000460		
KN-kód			
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Dermedéspont	°C	ASTM D87	54.0 - 56.0
Penetráció 25 °C-on	dmm	ASTM D1321	max. 20
Olajtartalom	%(m/m)	ASTM D721	max. 0.50
Saybolt szín		ASTM D156	min. 26
Kéntartalom (ppm)	mg/kg	ASTM D2622	max. 20
Szag érték		ASTM D1833	max. 1
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.050
Paraffin PAH		Ph Eur 4-4 2 2 25	megfelel
Benzol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 0.50
Toluol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.00
Xilol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.00
Szín UV besugárzás után (Saybolt)		RAL GZ 041	min. 15
Ólomtartalom (ppm)	mg/kg	-	max. 0.20

Megjegyzés :Conforms to RAL GZ 041 specification