



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_0852_003

FR DWC 5759

Verzió létrehozva /
módosítva:
2019.05.23:2021.0
9.13

Verzió	5		
SAP cikkszám	13000360		
KN-kód			
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Dermedéspont	°C	ISO 3841	57.0 - 59.0
Olajtartalom	%(m/m)	ASTM D721	max. 0.75
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	3.80 - 4.40
Penetráció 25 °C-on	dmm	ASTM D1321	12 - 17
Penetráció 40 °C-on	dmm	ASTM D1321	Megadandó
Saybolt szín		ASTM D156	min. 24
Kéntartalom (ppm)	mg/kg	ASTM D2622	max. 20
Szag érték		ASTM D1833	max. 1
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.050
Paraffin PAH		Ph Eur 4-4 2 2 25	megfelel
Benzol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 0.50
Toluol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.00
Xilol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.00

Megjegyzés :Dán vevk kérésére gyertyaparaffin minség kialakítása (C)