



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_0812_005

FR DWC 6062

RAL_GZ_041:2020

Verzió létrehozva /
módosítva:
2019.05.23:2021.0
6.25

Verzió	9		
SAP cikkszám	13000488		
KN-kód			
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Dermedéspont	°C	ASTM D87	60.0 - 62.0
Penetráció 25 °C-on	dmm	ASTM D1321	max. 20
Olajtartalom	%(m/m)	ASTM D721	max. 0.50
Saybolt szín		ASTM D156	min. 26
Kéntartalom (ppm)	mg/kg	ASTM D2622	max. 20
Szag érték		ASTM D1833	max. 1
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.0500
Paraffin PAH		Ph Eur 4-4 2 2 25	megfelel
Benzol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 0.5
Toluol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.00
Xilol (ppm)	mg/kg	QC_IHM_010	max. 1.0
Szín UV besugárzás után (Saybolt)		RAL GZ 041	min. 15
Ólomtartalom (ppm)	mg/kg	-	max. 0.20

Megjegyzés :