



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_0712_111

Base oil SN 85

Verzió létrehozva /
módosítva:
2013.06.06:2021.1
1.22

Verzió	4		
SAP cikkszám	13003743		
KN-kód	27101999		
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Sűrűség @15 °C	g/cm ³	ISO 12185	Megadandó
Külső megjelenés (25 °C-on)		QC_IHM_003	Tiszta, átlátszó, üledékmentes
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	14.00 - 18.00
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	Megadandó
Viszkozitási index		ISO 2909	min. 95
Cleveland lobbanáspont	°C	ISO 2592	min. 180
Folyáspont	°C	ISO 3016	max. -12.0
Kéntartalom (%)	%(m/m)	EN ISO 8754	max. 0.10
Párolgási veszteség 250 °C-on	%(m/m)	ASTM D5800 B	max. 37.0
Levegő elváló képesség 50 °C-on	perc	ISO 9120	max. 5
Emulziószétválási idő 54 °C-on	perc	ISO 6614	max. 10
Szín (ASTM)		ISO 2049	max. 1.0
Poliaromás tartalom	%(m/m)	IP 346	max. 2.9
Víz tartalom	%(m/m)	ISO 9029	max. 0.025
Aromás kötésben lévő szén (CA)	%	ASTM D2140	max. 5.5

Megjegyzés :